

FICHA TECNICA ANTICORROSIVO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL:

Pintura anticorrosiva base solvente y de acabado mate. Diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre las superficies metálicas ferrosas. Producto formulado sin plomo ni cromo.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDAD	VALOR
Molienda (H)	6
Viscosidad (KU)	125 -135
Secamiento a 25°C (horas)	6
Cubrimiento	95%

3. UTILIZACIÓN:

Este recubrimiento se utiliza para proteger y decorar superficies metálicas como puertas, ventanas, rejas o como zócalos, muebles, tuberías y estructuras de madera y maquinaria funciona como inhibidor de óxido que brinda una excelente protección. En ambientes interiores o exteriores de alta contaminación industrial. Producto formulado sin plomo ni cromo.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

*Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido y/o pintura deteriorada.

*Repare los defectos que puedan afectar el acabado

*En metales ferrosos lije la superficie con papel de lija N°180 o N°220.

*En el caso de superficies con pintura deteriorada elimine estas completamente con ayuda de herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijás, cepillo.

Presentación

Cuarto de galón ($\frac{1}{4}$)

Galón

Media caneca (1/2)

Caneca

5. APLICACIÓN:

Con una espátula se mezcla perfectamente el esmalte sintético hasta que se observe uniforme, posteriormente se hace la disolución en thinner de acuerdo al equipo de aplicación a utilizar.

EQUIPO DE APLICACIÓN	CANTIDADES DE		No DE MANOS
	ESMALTE	THINNER	
Brocha	1 galón	1/8 de galón	2 a 3
Pistola convencional	1 galón	$\frac{1}{4}$ de galón	2 a 3
Pistola airless	1 galón	N/A	2 a 3

6. RENDIMIENTO APROXIMADO:

35 – 40 M²/GALON, A 1 MANO
Varia un poco según color

7. SEGURIDAD Y AMBIENTE:

- La estabilidad del producto en el envase original sin destapar es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el stiker.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.
- Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos.
- No consuma alimentos mientras manipula el producto.
- Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.

 EXTRACRYL EXCELENCIA EN PINTURAS	FICHA TECNICA ANTICORROSIVO		Código M-PRO-04
	Versión 01	Página 3 de 3	

- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
- Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C.
- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.

8. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

9. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PINTURAS EXTRACRYL no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificado en esta ficha. Del mismo modo se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Este producto fue elaborado por pinturas Extracryl cuyo sistema de gestión de calidad está certificado conforme a la norma **ISO 9001**