	FICHA TECNICA PANIPLAS		Código M-PRO-05
	Versión 02	Página 1 de 4	

FICHA TECNICA DE PANIPLAS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL:

Revestimiento arquitectónico texturizado, producto 100 % acrílico que permite realizar rayados verticales, horizontales, circulares etc., adecuado para decorar ambientes interiores y exteriores.

PINTURAS EXTRACRYL ofrece toda la gama de colores desarrollados en el mercado de este tipo de revestimiento.

USOS: Se puede aplicar sobre superficies en pañete, pintura acrílica para exterior que se encuentren en buen estado (se recomienda usar base para graniplas o pasta), y placa de fibrocemento; superficies debidamente tratadas para garantizar la calidad del producto, para ello se recomienda que la superficie no se encuentre dilatada o fisurada o con humedad.


2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDAD	VALOR X UNIDAD
Viscosidad (KU)	100-110 KU
Secamiento al tacto 25°C	2 A 3 HORAS
Secamiento Total 25°C	48 HORAS
Ph	8.5 A 9 U.PH
Densidad	7.8 A 8 kl /gal

3. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie a decorar debe estar completamente libre de grasa, aceite, polvo, material suelto, lechada de cemento, curadores u otras sustancias que impidan la adherencia. En superficies con pintura se debe imprimir.

- En caso de humedades no se debe aplicar el producto hasta que este curado, libre de la misma.
- No se debe aplicar sobre pañete fresco, este debe tener como mínimo un mes de secado.
- Cuando el pañete este quemado no se debe aplicar el producto.
- En climas húmedos y en tiempos de invierno se debe cubrir una vez aplicado el material, por un periodo de 48 Horas.

	FICHA TECNICA PANIPLAS		Código M-PRO-05
	Versión 02	Página 2 de 4	

4. APLICACIÓN:

La aplicación del producto exige la destreza por parte del aplicador, esta se realiza con llana metálica lisa que permitirá extender el producto dejando una delgada capa del mismo, posteriormente el rayado se hace con llana plástica, direccionando de la forma en que se desea el acabado. En lo posible no diluya el producto, no mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades. Desde ser aplicado en ambientes de temperaturas arriba de 15°C y la superficie no deberá estar por encima de los 40°C.

5. RENDIMIENTO APROXIMADO:

El rendimiento del Paniplas depende del espesor final de la película, de la destreza del aplicador y de la porosidad de la superficie. El rendimiento aproximado es de 3.5 Kg por metro cuadrado (1m²).

6. PRESENTACIONES

Venta al detal x kilo, tambor 300 kg

7. ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 15 días contados a partir de la fecha en la que es adquirido el producto. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

8. RECOMENDACIONES GENERALES:

En producto debe utilizarse en el menor tiempo posible para evitar su deterioro y contaminación, debe estar completamente aislado de humedad, luz solar y se debe almacenar máximo 15 días sobre estiva.


Debe realizar cortes completos de aplicación con un mismo lote, si aplica lotes diferentes de producto debe entremezclarlos para evitar diferencias de color. Proteja del agua lluvia durante las primeras 4 horas después de la aplicación.

Lave con agua los equipos de aplicación

No aplique vinilos tipo 2 o tipo 3 como base.

9. SEGURIDAD Y AMBIENTE:

- Evite el contacto con los ojos y piel. Lave sus manos después de usar. No ingiera.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Si el producto tiene contacto con los ojos, enjuague con abundante agua por 15 minutos.
- En caso que el producto sea ingerido, busque atención médica inmediata.

	FICHA TECNICA PANIPLAS		Código M-PRO-05
	Versión 02	Página 3 de 4	

En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillado. Los envases vacíos deben ser reciclados.

10. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

11. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo aproximado de almacenamiento es de 15 días sobre estiva, en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original completamente cerrado.

12. VENTAJAS

Decoración: Fachadas y cielos rasos imponen su exclusiva elegancia, se integra fácilmente a cualquier forma geométrica de diseño arquitectónico. Ofrece una amplia gama de diseños, colores y textura.

Fácil Limpieza: El mantenimiento de fachadas y techos de PANIPLAS es muy sencillo, basta con lavar con solo agua o pintar para que conserven su apariencia original.


Fácil instalación: La instalación rápida no entorpece la entrega de otras obras.

Rendimiento: El rendimiento aproximado es de 3.5 Kg por metro cuadrado (1m²).

Economía: Los revestimientos en su categoría son los más económicos por metro cuadrado instalados.

Resistencia: Su resistencia GARANTIZA UNA DURACION DE 3 AÑOS. Aislamiento térmico, el comportamiento térmico de los revestimientos que se mantiene a temperatura estable aumenta la sensación de bienestar en cualquier ambiente.

Calidad: Nuestra empresa garantiza duración y acabado, respalda su inversión y la imagen de sus obras a largo plazo.

	FICHA TECNICA PANIPLAS		Código M-PRO-05
	Versión 02	Página 4 de 4	

13: MANTENIMIENTO:

Se recomienda después de 3 años de aplicar el producto en el área, una intervención para acondicionarla. Ya que el producto se le adhiere un material hidrófugo que trabaja como impermeabilizante y a los 2 o tres años por efecto de los rayos uv y cambios de temperatura tiende a evaporarse.

14. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PINTURAS EXTRACRYL no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificado en esta ficha. Del mismo modo se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos.

Este producto fue elaborado por pinturas Extracryl cuyo sistema de gestión de calidad está certificado conforme a la norma **ISO 9001**

